

kwartzand 0/1
straatrand/ohz
conform NEN-EN 12620



Dekker grondstoffen bv
Postbus 6073
4000 HB Tiel
Winning Haerst-Genne



12620

4.3 Korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grenswaarden voor de doorval
	algemeen	gemiddelde	grens tov gemiddelde	
2	100	100	-	100
1,4	95 - 100	98	98 - 100	95 - 100
1	85 - 100	94	90 - 100	90 - 100
0,5	-	82	68 - 99	85 - 99
0,25	-	33	8 - 58	19 - 48
0,125	-	8	0 - 5	0 - 3
0,063	0 - 3	2	0 - 3	0 - 1

12620

4.3	Categorie [*] materiaal	G _r 85 kwarts
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	f ₃ Voldoet
5.5	Dichtheid [*]	ρ _{ssd} 2,61 ± 0,05 Mg/m ³
5.5	Waterabsorptie [*]	0,46 % WA
	Aanwezigheid Organische stoffen [*]	Negatief
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD
5.7.3	ASR Gevoelig	Potentieel reactief reactief
6.2	Chloridegehalte	≤ 0,003%
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	< 0,01%
6.4.1	Bindings – en verhardingsvertraging Lichtgewicht verontreinigingen	Voldoet M _{1pc} 0,5
6.5	Carbonaatgehalte Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen korrelklasse a	≤ 0,2% Achtergrondwaarde